



SANITA

211

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت رنگهای داخلی

ماهیت شیمیایی محصول: استایرن آکرلیک

مشخصات فنی محصول	
49 - 51	درصد جامد
6 - 8	PH
خمیر سفید آبی	شکل ظاهری
5000 - 15000	ویسکوزیته (Cp)
فیلم سخت - کاملاً شفاف بدون چسبندگی	خواص فیلم محصول
14 <	MFFT (°C)
12 - 14	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
متوسط-بالا	مقاومت آب (قطره آب)
استایرن آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.