



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب برق (لنت برق PVC)

در صورت استفاده جهت مصارف چسب بی اثر، بهتر است با مقداری آب رقیق شود.

ماهیت شیمیایی محصول: وینیل آکرلیک

SANITA

704

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

46 - 49	درصد جامد
4 - 5	PH
سفید آبی	شکل ظاهری
500 - 1500	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
-25	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
بالا	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی PVC
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت پشت چسب لیبل

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA

702

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

51 - 53	درصد جامد
6 - 8	PH
سفید شیری	شکل ظاهری
300 - 800	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی کاغذ سیلیکون
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب سلفون اتوماتیک

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA
302A

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

42 - 44	درصد جامد
5 - 7	PH
سفید آبی	شکل ظاهری
50 - 150	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی متوسط کاملاً منعطف	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
پایین	امکان شبکه عرضی
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب سلفون

ماهیت شیمیایی محصول: استایرن آکرلیک

SANITA

301 Z

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

30 - 32	درصد جامد
6 - 7	PH
خمیر سفید آبی	شکل ظاهری
22000 <	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف چسبندگی سطحی پایین کاملاً منعطف	خواص فیلم خشک محصول
0 <	MFFT (°C)
0	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
استایرن آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت نساجی

(آهار نرم - اتصال منسوج نپافته)

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA

4502

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

44 - 46	درصد جامد
3 - 5	PH
امولسیون سفید آبی	شکل ظاهری
50 - 250	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف بدون چسبندگی سطحی کاملاً منعطف	خواص فیلم خشک محصول
5 <	MFFT (°C)
5	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت نساجی

(آهار سخت - اتصال منسوج نفاخته)

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA
4501

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

44 - 46	درصد جامد
3 - 5	PH
امولسیون سفید آبی	شکل ظاهری
50 - 250	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف - بدون چسبندگی سطحی کاملاً سخت	خواص فیلم خشک محصول
30 <	MFFT (°C)
30	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت نساجی

(آهار پرزگیر و پرکننده پارچه)

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA
4500

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

49 - 51	درصد جامد
2 - 4	PH
امولسیون کاملا سفید	شکل ظاهری
50 - 250	ویسکوزیته (Cp)
کاملا شفاف - با چسبندگی سطحی پایین کاملا منعطف	خواص فیلم خشک محصول
5<	MFFT (°C)
5	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت محصولات ضد آب

ماهیت شیمیایی محصول: استایرن آکرلیک

SANITA

210

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

49 - 50	درصد جامد
6 - 8	PH
خمیر سفید آبی	شکل ظاهری
5000 - 15000	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی متوسط فیلم منعطف	خواص فیلم خشک محصول
0 <	MFFT (°C)
5 ≥	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
خیلی بالا	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
استایرن آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت رنگهای داخلی

ماهیت شیمیایی محصول: استایرن آکرلیک

SANITA

211

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

49 - 51	درصد جامد
6 - 8	PH
خمیر سفید آبی	شکل ظاهری
5000 - 15000	ویسکوزیته (Cp)
فیلم سخت - کاملاً شفاف بدون چسبندگی	خواص فیلم محصول
14 <	MFFT (°C)
12 - 14	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
متوسط-بالا	مقاومت آب (قطره آب)
استایرن آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت پوشش کشی

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA 400

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

45 - 47	درصد جامد
3 - 5	PH
سفید آبی	شکل ظاهری
100 >	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف بدون چسبندگی و منعطف	خواص فیلم محصول
5 <	MFFT (°C)
7	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی PVC
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت پوشش پشت چسبدار (PVC, چسب برق)

ماهیت شیمیایی محصول: وینیل آکرلیک

مشخصات فنی محصول

57 - 59	درصد جامد
6 - 8	PH
شیری - کرم رنگ	شکل ظاهری
1000 - 2000	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
-30	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی PVC
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

SANITA

146 H

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت پست چسب لیبل

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA

701

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

54 - 56	درصد جامد
6 - 7	PH
سفید شیری	شکل ظاهری
500 - 1500	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
-30	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
پایین	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی کاغذ سیلیکون
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: پوشش پشت چسبدار (فوم)

ماهیت شیمیایی محصول: وینیل آکرلیک

SANITA

146

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

57 - 59	درصد جامد
6 - 8	PH
سفید-کرمی	شکل ظاهری
3500 - 5500	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
-30	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی فوم
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب بی اثر

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA 1001

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

مشخصات فنی محصول	
49 - 51	درصد جامد
3 - 5	PH
سفید شیری	شکل ظاهری
400>	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی PE & PP
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی
N . T	اثرگذاری روی صفحات فلزی آنودایز- پلیتهای رنگ استاتیک- کامپوزیت
N . T	اثرگذاری بر روی سطح شیشه
N . T	اثرگذاری بر روی صفحه فلزی رنگ شده

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب نواری

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA CK

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

39 - 41	درصد جامد
8 - 9	PH
محلول شیری رنگ	شکل ظاهری
25 - 100	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب نواری

ماهیت شیمیایی محصول: وینیل آکرلیک

SANITA

143

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

53 - 56	درصد جامد
6 - 7	PH
محلول سفید	شکل ظاهری
400>	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
-30	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب نواری

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA

141

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

53 - 56	درصد جامد
7 - 9	PH
محلول سفید شیری	شکل ظاهری
200 - 400	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
-35	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب نواری

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

SANITA
141 OR

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

مشخصات فنی محصول

53 - 56	درصد جامد
7 - 9	PH
محلول شیری	شکل ظاهری
200 - 400	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
-40	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.