



SANITA 4501

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

FACTORY TEL:

02833455184,5

برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت نساجی

(آهار سخت - اتصال منسوج نبافته)

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
44 - 46	درصد جامد
3 - 5	PH
امولسیون سفید آبی	شکل ظاهری
50 - 250	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف - بدون چسبندگی سطحی کاملاً سخت	خواص فیلم خشک محصول
15-Oct	DIN CUP(SEC)
30 <	MFFT (°C)
30	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.