



SANITA 705

CONTACT:

Phone:
02188746383
02188502314

FACTORY:

02833455184-5

برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت پوششهای پشت چسبدار ولویل

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
54 - 56	درصد جامد
6 - 7	PH
سفید آبی	شکل ظاهری
400 - 800	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
15-20	DIN CUP 4(SEC)
-35	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
متوسط	مقاومت آب (قطره آب)
ندارد	چشم ماهی روی کاغذ سیلیکون
بسیار کم	قدرت کف کنندگی
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

بدون نیاز به ضد کف برای دستگاههای سرعت بالا

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداقل 6 ماه میباشد.